

TECASHIELD®



PROVEN ARAMID PROTECTION

TECASHIELD®
BV 190 – 255 g/m²

LÉGER, IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE

Les fibres P140 utilisées dans ce tissu léger protègent contre les risques d'inflammabilité, les sources de chaleur et les explosions.

BOUCLIER ANTI-PRODUITS CHIMIQUES

Le tissu offre une protection relative contre les projections de produits chimiques, grâce à notre finition unique Hydro-Tec (conforme à la norme EN13034 : 2005).

RÉSISTANT ET DURABLE

La technologie prouvée Nomex® Comfort fournit des performances supérieures contre les risques mécaniques qui rendent le vêtement extrêmement durable.

TECASHIELD®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*	TECASHIELD®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BV 190	
Largeur	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801: 1978
Poids	255 g/m ² (± 5%)	ISO 3932: 1980
Composition	Nomex® Comfort: Nomex/para-aramid/p140	
Construction	3/1 twill	
Finitions disponibles	Standard: Hydro-Tec Optional: Comfort	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1250 N x 1250 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015
	Soudure	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Öko-Tex Standard 100, catégorie 2	Centexbel, no. 1308029
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright symbols: NEN, Delft (Pays-Bas)

** Uniquement finition Hydro-Tec.

*** Testé sur des coloris spécifiques

COLOURS

Aquamarine
89023

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Member of the E.T.S.A.



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.